

WOCA Antiekloog

- om eiken een gerookte uitstraling te geven



Preparing today for tomorrow



- Kant-en-klaar product
- Gebruiksvriendelijk
- Moet nabehandeld worden met olie, zeep of lak
- Alleen voor eiken
- Bevat geen pigmenten
- Gecertificeerd door het IBR

Product info

Verpakkingen: 2,5 l

Verbruik: 8-10 m²/l afhankelijk van de houtsoort



Toepassing

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een gerookte uitstraling te geven. Antiekloog is gebruiksklaar, en door zijn speciale samenstelling reageert het product met het looizuur in eikenhout. De kleur kan na het aanbrengen variëren, dit afhankelijk van het looizuurgehalte in het hout. Het zorgt echter altijd voor een unieke kleur en een "vintage-look" / gerookte uitstraling.

Resultaat

Het geeft een zeer bijzondere, unieke kleur en "vintage" uitstraling aan het hout. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en looizuur in het hout zal de kleur variëren. Spint-hout wordt niet donker van kleur.

Gebruiksaanwijzing

Breng de loog rijkelijk aan met een loogbestendige kwast/ borstel, zo veel mogelijk in de lengterichting van het hout. Laat het geloogde hout drogen. Verwijder opstaande vezels met een lichtschurende pad, voor de uiteindelijke afwerking. Goed stofzuigen.

Nabehandeling

Moet afgewerkt worden met olie, zeep of lak.

Reiniging en onderhoud

Afhankelijk van gekozen afwerking.

Werkwijze...

- WOCA Antiekloog:
Om eiken een gerookte uitstraling te geven



Gereedschap

Loogbestendige kwast/borstel, plastic emmer en roerstaaf

Let op! Product is licht corrosief. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming.

Gereedschap reinigen met water.

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een gerookte uitstraling te geven. Antiekloog is gebruiksklaar, en door zijn speciale samenstelling reageert het product met het looizuur in eikenhout. De kleur kan na het aanbrengen variëren, dit afhankelijk van het looizuurgehalte in het hout. Het zorgt echter altijd voor een unieke kleur en een "vintage-look"/gerookte uitstraling.

1 Het onbehandelde hout moet goed geschuurd, schoon, droog, vuil -en vetvrij zijn voor het aanbrengen van de Antiekloog.

2 Meerdere bussen samen gieten in een grotere verfemmer.

Breng de loog rijkelijk en gelijkmatig aan met een loogbestendige kwast, zo veel mogelijk in de lengterichting van het hout en voorkom aanzetten.

Breng minimaal 1 liter op 10m² hout aan. Reinig het gebruikte gereedschap met water.

Laat het geloogde hout ongeveer 24 uur drogen bij 20°C. (Het hout moet volledig droog zijn).

3 Verwijder opstaande vezels met een lichtschurende (paarse) schuurpad voor de uiteindelijke afwerking. Goed stofzuigen.

4 Werk het hout af met olie, zeep of lak.